

產品簡介

MXBON® 22449 為一款低氣味，膠狀光固化之瞬間接著劑，專門用於需要快速接著、填縫及表面固化之應用。其特殊的配方，在紫外光/可見光，及無光線下皆可快速固化，造就其獨一無二的特性。

產品特性

系統	氰基丙烯酸酯/紫外光/ 可見光
化學成分	2-甲氧基乙基 2-氰基丙烯酸酯及光起始劑
固化前外觀	淡黃色透明膠體
組成	單劑型，不需混合
黏度	膠態
固化機制	紫外光固化
二級固化機制	濕氣固化

未固化時之特性

比重, 25 °C, g/cm³: 1.13

黏度, Brookfield - DVNVRVCJG, 25 °C, mPa·s:

轉子 52, 0.3 rpm 30000 to 60000

固化後性能

表乾時間

表乾時間為達到膠水表面不沾黏的時間

紫外光/可見光光源:

Electrodeless, V bulb:

70 mW/cm², measured @ 365 nm: < 10 s.

Electrodeless, H bulb:

30 mW/cm², measured @ 365 nm: < 10 s.

100 mW/cm², measured @ 365 nm: < 10 s.

可見光光源:

Blue light laser:

70 mW/cm², measured @ 445 nm: < 10 s.

固化速率 vs. 不同試材 (非紫外光/可見光固化)

固化速率與試材有關。下表呈現室溫，於非紫外光/可見光之條件下，不同材質達到初期固化的時間。意即在固化面積 250 mm² 下，可承重 3 公斤達 10 秒之所需時間。

	Fixture Time (seconds)
ABS	15
Acrylic	90
Polycarbonate	40
PVC	150

剪切強度

剪切強度與試材有關。下表呈現點膠後，分別於(1)無燈暗房 24 小時(2)紫外光/可見光照射 10 秒之條件下，依據 ISO 4587 規範測得之剪切強度。


Strength (N/mm²) After 24 h RT Non-UV/Vis cure	Strength (N/mm²) After 10 s curing with UV/Vis light
--	--

ABS	12.7*	7.3*
Acrylic	6.6*	8.3*
Polycarbonate	11.9*	6.2*
PVC	6.5*	3.6

*試材破裂

熱老化強度

於顯示的溫度老化後在常溫下測試



抗化學/溶劑性能

於顯示的環境下老化後在 25°C 之條件下測試

環境	溫度, °C	初始強度百分比		
		100 小時	500 小時	1000 小時
水	25	84	69	50
乙醇	25	94	89	88
異丙醇	25	106	103	100
抗凍劑	25	100	95	96
無鉛汽油	25	89	93	81
機油	25	103	97	100
98% 相對溼度	40	83	72	66

抗化學/溶劑性能

於顯示的環境下老化後在 25°C 之條件下測試

剪切強度, ISO 4587/ASTM D1002/JIS K6850

PC (聚碳酸酯)

環境	溫度, °C	初始強度百分比		
		100 小時	500 小時	1000 小時
空氣	25	103*	98*	101*
98% 相對溼度	40	97*	89*	74

*基材破裂

一般資訊

此產品不適用於純氧及富含氧的環境，且不能使用在含氯或強烈易氧化的材質。安全使用資訊請參照物質安全資料表。在接著前如以液體清潔物件表面，請特別注意膠水與清潔用水之相容性，在某些狀況下這些溶液會影響膠水的固化及表現。

使用說明

- 1) 此產品對光極度敏感。儲存及使用時，須盡可能避免暴露於太陽光、紫外光及任何人造光源。
- 2) 為達最佳性能，接著表面須盡可能清潔及去除油污。
- 3) 接著間隙小於 0.05 mm 可達良好特性。
- 4) 溢出之多餘膠水，可以硝基甲烷或丙酮去除。

單位換算

(°C x 1.8) + 32 = °F

$\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{in}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N} \cdot \text{m} \times 8.851 = \text{lb} \cdot \text{in}$
 $\text{N} \cdot \text{mm} \times 0.142 = \text{oz} \cdot \text{in}$
 $\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$

儲存及使用預防措施

此產品除非有特別的標明，否則應適當儲放於未開封的容器中，保存於 2 °C - 8 °C 的乾爽環境中。為避免污染未使用過的產品，請勿將任何產品再倒回其原來容器之中。避免與日光接觸。在最佳儲存條件下，保存期限為自製造日期起算一年。

1. 避免接觸皮膚及眼睛
2. 若接觸到皮膚，以溫水和肥皂沖洗。
3. 若接觸到眼睛，保持眼睛睜開，以緩和流動的溫水充分沖洗。立即就醫。
4. 放置在孩童無法接觸處。

Note:

此資料上的數據為代表性的數據與範圍，數據是依據實際測量資料且定期檢測而得來。北回化學(股)公司無法對任何非經由北回化學(股)公司認可的人士及測試方法所得到的數據負責。因應用條件的不同，以上陳述必須根據使用者實際情況調整，北回化學(股)公司無法為個別情況負責，包括任何形式的收益損失。